

PERMURO krycí omítkovina

Akrylátová dekorativní omítkovina

Produkt	Akrylátová krycí omítkovina . Připravena ke zpracování. PERMURO omítkovina je dodávána standartně s příměsí algicidů/fungicidů zabraňujících růstu řas a hub.																								
Použití	Na beton, vápenno-cementové omítky, eternit,sádrokarton. Nepoužívat na pórobeton. V případě zateplovacích systémů vždy použít s příměsí algicidů.																								
Technické údaje/ Zkoušené vlastnosti																									
Pojivová báze	kopolymerisát - disperze																								
Pigmentová báze	oxid titaničitý Rutil																								
Spotřeba/Zrnitost	<table border="0"> <tr> <td>Pravidelná</td> <td>1,0 mm</td> <td>1,6-1,9 kg/m²</td> <td>škrábaná</td> <td>1,5 mm</td> <td>1,9-2,3 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Pravidelná</td> <td>1,5 mm</td> <td>1,9-2,3 kg/m²</td> <td>škrábaná</td> <td>2,0 mm</td> <td>2,8-3,3 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Pravidelná</td> <td>2,0 mm</td> <td>2,8-3,3 kg/m²</td> <td>škrábaná</td> <td>3,0 mm</td> <td>3,8-4,5 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Pravidelná</td> <td>3,0 mm</td> <td>3,8-4,5 kg/m²</td> <td>míšená</td> <td>5,0 mm</td> <td>5,0-8,0 kg/m²</td> </tr> </table>	Pravidelná	1,0 mm	1,6-1,9 kg/m ²	škrábaná	1,5 mm	1,9-2,3 kg/m ²	Pravidelná	1,5 mm	1,9-2,3 kg/m ²	škrábaná	2,0 mm	2,8-3,3 kg/m ²	Pravidelná	2,0 mm	2,8-3,3 kg/m ²	škrábaná	3,0 mm	3,8-4,5 kg/m ²	Pravidelná	3,0 mm	3,8-4,5 kg/m ²	míšená	5,0 mm	5,0-8,0 kg/m ²
Pravidelná	1,0 mm	1,6-1,9 kg/m ²	škrábaná	1,5 mm	1,9-2,3 kg/m ²																				
Pravidelná	1,5 mm	1,9-2,3 kg/m ²	škrábaná	2,0 mm	2,8-3,3 kg/m ²																				
Pravidelná	2,0 mm	2,8-3,3 kg/m ²	škrábaná	3,0 mm	3,8-4,5 kg/m ²																				
Pravidelná	3,0 mm	3,8-4,5 kg/m ²	míšená	5,0 mm	5,0-8,0 kg/m ²																				
Obsah rozpouštědel	Spotřeba závisí na zkušenostech, podkladu a zpracování. 0,5%																								
Forma dodání																									
Barevný odstín	bílý nebo odstín podle vzorkovnice barev KABE, ANTICO nebo podle vzoru.																								
Balení	nevratné nádoby po 25 kg																								
Skladování	minimálně 18 měsíců, skladovat v chladu, chránit před mrazem, přesné datum spotřeby je uvedeno na etiketě																								
Zpracování																									
Podklad	musí být čistý, suchý, únosný a odmaštěn. U nových omítek je nutno dodržet dobu karbonizace minimálně 2 - 3 týdny. Špatně držící nátěry, skvrny od oleje apod. musí být odstraněny.																								
Základ	v každém případě je nutno penetrovat nátěrem PERMURO Putzgrund. U silně savých minerálních podkladů je možno penetrovat nátěrem Bugoflex Aquafix Tiefgrund nebo Bugoflex Tiefgrund. Pozor: v případě sádrokartonů nebo dřevovláknitých desek je nutno odizolovat podklad Jsolit Sperrgrundem. Doba schnutí: 24 hod.																								
Aplikace	natáhnout v tloušťce frakce nerez hladítkem a podle požadované struktury roztírat. Aby se zabránilo tvorbě nespojitostí, je nutné celou plochu zpracovávat za mokra.																								
Schnutí	podle počasí, teploty a tloušťky omítkoviny je PERMURO cca po 6 hod. zaschlé a po cca 2 týdnech odolné vůči vodě. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota (např. na podzim) dobu schnutí prodlužuje. Až do doby úplného zaschnutí musí být omítkovina chráněna vůči povětrnostním vlivům.																								
Upozornění	Nářadí očistit ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5 °C (teplota objektu) a při vyšší vlhkosti vzduchu (>70%) a při přímém slunečním záření či teplotě nad +25 °C Pro tvorbu filmu u vodou ředitelných hmot má teplota velký význam. Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný odstín. Natřené plochy chraňte před větrem a deštěm.																								
Ochranná opatření	Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit! Chránit oči! Na pracovišti nekuřte. Pro práci s těmito materiály jsou doporučeny rukavice a pracovní oděv. Chraňte před dětmi. Dodržujte základní hygienická pravidla.																								

Likvidace	Znehodnocený materiál, zbytky a déle skladovanou hmotu odevzdat ve veřejných sběrnách, jinak dbát Nařízení o manipulaci se zvláštními odpady.
Třídy toxicity RID/ADR	nezařazeno do žádné třídy toxicity, BAG T Nr. 619 000 nejedná se o nebezpečné zboží
První pomoc	Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře.



DOVA, a.s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
Tel. 558 671 081, fax 558 671 139, e-mail: centrum@dovaas.cz

DOVA, a.s., Keltičkova 44, 710 00 Ostrava
Tel. 596 245 581, fax 596 245 583, e-mail: ostrava@dovaas.cz

www.kabefarben.cz

